

















CITY

| | |
|--|----------------------------|
| Gramatura m ² / Weight m ² | 430 g/m ² +/-5% |
| Skład / Composition | 100% PES |
| Szerokość użytkowa / Usable width of roll | min. 140cm |
| Rodzaj tkaniny / Type of fabric | Szenil / Chenille |

| FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006 | | | | Good ←————→ Poor | | | | RESULTS | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | | | |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength | ISO 13934-1 | 1990-2199 N WARP 726-802 N WEFT | >600 | ≥400 | ≥350 | ≥250 | A/A | |
|  | Test Martindale Abrasion resistance | EN ISO 12947-1,2 | 80000-90000 | ≥35000 | 12000-30000 | 4000-10000 | - | A | |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance | ISO 13937-3 | 139-154 N WARP 42-47 N WEFT | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | A/A | |
|  | Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage | EN ISO13936-2 180 N LOAD | 2,8-3,2 mm WARP 2,6-2,8 mm WEFT | ≤4 | ≤6 | ≤8 | - | A/A | |
|  | Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance | EN ISO 12945-2:2002 | 4 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | 3 | B | |
|  | Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light | ISO 105 B02 Method 2 Exposure level 5 | 5 | ≥6 | 5 | 4 | - | B | |
|  | Odporność na tarcie suche Rubbing solvents | ISO 105-X12:2001 | 4-5 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | - | A-B | |
|  | Odporność na tarcie mokre Rubbing fastness in humid state | ISO 105-X12:2001 | 4-5 | ≥3-4 | 3 | 2-3 | - | A | |
|  | Zapalność Ignitability | EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117 | | | | | | Passed - no burning identified | |
|  | Tkanina trudnopalna Fire Protection | BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) | Usługa dodatkowa Additional service | | | | | | |
| Sposób konserwacji Care labeling | | | |  |  |  |  |  |  |



